

F 00.001

Eigenschaften

80 % Flachskurzfasern, 10 % thermo-mechanisch aufgeschlossene Kartoffelstärke, 10 % Brandschutzmittel (Natriumoctaborat).

Lieferform

7 kg/Sack; Streifenlänge: ca. 1 m; Streifenbreite unsortiert: 100-200 mm; Streifendicke unsortiert: 40-100 mm.

Lagerung

Eine trockene Lagerung ist unbegrenzt möglich.

Anwendung

Als Dichtungsmaterial zur Dämmung von Fugen beim Einbau von Fenstern und Türen sowie Hohlräumen zwischen Dachsparren und Giebelwänden und zum Verfüllen von Fugen, die nach dem Anbringen der conluto-Dämmplatte in den Anschlussbereichen zu Wänden, Decken oder Deckenbalken entstehen.

Verarbeitung

Die Flachs-Dämmstreifen lassen sich in Längsrichtung passend reißen. Die Länge der Streifen kann mit einem Wellenschliffmesser eingekürzt werden. Die passend gemachten Streifen werden fest in die Fugen eingedrückt.

Technische Daten

Rohdichte	ca. 30-50 kg/m ³
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	0,038 W/(mK)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	1
Brandverhalten	Klasse E gemäß EN 13501-1
Beständigkeit	alkalibeständig; widerstandsfähig gegen Fäulnis, Ungezieferwirkung, Schimmelpilz- und Insektenbefall

Hinweis

Nur in witterungsgeschützten Bereichen verwenden.

