

conluto[®]
 Bouwen met leem

Leem edelpleister

in kleur (lehm-edelputz)

droog

19301-19310

**Eigenschappen/
samenstelling:**

Handmatig verwerkbaar kant-en-klare leempleister naar de leembouwregels van het Duitse vakvereniging Lehm (3.9). Samengesteld uit: gebroken bouwleem en klei, gemengd zand korrel 0,8mm. Geen plantaardige of dierlijke toeslagstoffen en geen titaandioxide. Strovezels kunnen toegevoegd worden.

Leervorm:

Zakken van 25 kg

Opslag:

Droog opslaan. Vrijwel onbeperkt houdbaar.

Opbrengst:

25 kg droge leem edelpleister is bij een verbruik van 1,4 kg/m² per mm laagdikte voldoende voor ca. 8 m² wandoppervlakte bij een laagdikte van 2mm. Niet dikker dan 2mm toepassen, anders is er kans op scheurvorming.

Toepassing:

Dunlagige, gekleurde leem afwerkpleister voor creatieve wandafwerkingen voor het interieur. Door bijmenging van strovezels kan een levendige afwerking gecreëerd worden.

Als afwerking op leem raaplaag of afwerklaag, andersoortige raaplagen, droogbouwplaten, etc. Ook toepasbaar op gipsplaten of gipsvezelplaten na voorbehandeling met leem-grondeer.

Aanmengen onder de toevoeging van schoon leidingwater met een boormachinemenger of met de hand.

**Ondergrond/
verwerking:**

De ondergrond dient stabiel, schoon, vrij van stof, vrij van filmvormende scheidingslagen en voldoende ruw te zijn, omdat leem-stuc alleen mechanisch hecht. Gelijkmatische zuiging van de ondergrond is van belang. Er mag restvocht in de onderlaag aanwezig zijn. Oude pleisterlagen dienen draagkrachtig, stofvrij en vrij te zijn van behang en verfresten.

Leem-stuc wordt met de spaan opgebracht in een laagdikte van maximaal 2 mm. Afhankelijk van het tijdstip van bewerken kan de eindstructuur verschillend vormgegeven worden. Gebruik schoon verwerkingsgereedschap.

**Verwerkingsduur/
droging:**

Het aangemaakte materiaal is afgedekt (met folie) meerdere dagen verwerkbaar. Eventueel kan nogmaals water nagemengd worden.

Kleur:

De uiteindelijke kleur is zichtbaar na volledige droging. Altijd meerdere zakken kleurleem onderling mengen, een lichte kleurafwijking is mogelijk. Verschillende charges altijd onderling mengen. De kleur van de leempleister kan afwijken van monstermateriaal omdat het een natuurproduct betreft, tevens zijn zuiging uit de ondergrond, lichtinval, structuur van de afwerking en het drogingsverloop van invloed op de kleur. Verkleuringen door oplosbare stoffen uit de ondergrond kunnen doorslaan naar het oppervlak, deze dienen vooraf te worden afgesloten. Een materiaalbezwaar of klacht aangaande bovengenoemde is derhalve niet ontvankelijk.

Volgens Technische Informatie van Conluto - Bauen mit Lehm.
Productwijzigingen, vertaal- en drukfouten voorbehouden.

Buro Robing Design b.v. - Technostuc systemen
Stentorlaan 5 - NL-7534 HT Enschede

Afhaalcentrum (alleen op afspraak):
Bedrijvenpark Twente 145b
NL-7602 KE Almelo

Voor meer informatie:
www.robingdesign.nl/technostuc.htm